

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**  
**TECHNICAL SPECIFICATIONS****Calidad / Quality:** **Ne 8/3 Raw White Non Dyeable****Lote:** L26-00105

|                                                              | Promedio<br>Average | Tolerancia<br>Tolerance | Unidades<br>Units |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>Composición / Composition</b>                             |                     |                         |                   |
| Porcentaje algodón / Cotton percentage                       | 74,3                | > 70                    | %                 |
| Porcentaje sintético / Synthetic percentage                  | 25,7                | < 30                    | %                 |
| <b>Título / Count:</b>                                       | 13,3                | 13,1 -13,9              | Nm                |
| <b>Título / Count:</b>                                       | 7,9                 | 7,7- 8,2                | Ne                |
| <b>Torsiones (hilo torcido) / Twist (folded yarn)</b>        | 197                 | +/- 10%                 | m                 |
| <b>Alfa métrico (hilo torc.) / Metric alfa (folded yarn)</b> | 94                  | -                       | -                 |
| <b>Resistencia / Strength</b>                                | 10,5                | > 9,0                   | cN/tex            |
| <b>Cv de la resistencia / Cv of strength</b>                 | 3,5                 | -                       | %                 |
| <b>Alargamiento a la rotura / Breaking elongation</b>        | 10,7                | -                       | %                 |
| <b>Cv del alargamiento / Cv of elongation</b>                | 4,9                 | -                       | %                 |